

	TABELLA TECNICA MESCOLA	Data/Date: 20/02/2017
	TECNICAL DATA SHEET	Pag./Page: 1

Polimero base Silicone rosso Basic polymer	VQM	Codifica 50 rosso Internal coding	CODICE / code
Classe di durezza / class of hardness		50 SH	

Parametri originali Original properties	Valori medi Tested values
Tipo di gomma	VQM
Classe di durezza / Class of hardness	50 +/- 5 SH
Colore / Colour	Rosso
Peso specifico / Specific gravity (g/cm³)	1,20
Allungamento / Elongation (%)	320
Carico di rottura / Tensile strength (N/mm²)	7
Lacerazione / Tear resistance (N/mm)	17
Temperatura/ temperature	-60 / +225
Compression-Set dopo deformazione del/ after deformation of 25%	
Dopo / after 22 h a 175 C°: DIN 53517/B (%)	20

Invecchiamento / ageing								
Ambiente/ Heat fluid	Metodo prova / Test method	Tempo/ Time h	Temp. °C	Durezza/ Hardness punti / points	Carico rottura/ Tensile %	Allungamento/ Elongation %	Volum e/ Volum e %	Peso/ Weight kg
Aria / Air	DIN 53508	72	200	+3	-15	-25		

I dati sopra indicati si basano su test di laboratorio e di pratico impiego; non garantiamo che gli stessi risultati vengano ottenuti da altri laboratori usando differenti condizioni di preparazione e valutazione dei campioni, inoltre specifichiamo che sono riportati in completa buona fede.

The data above are based on laboratory tests and practical application; we do not guarantee that the same results are obtained by other laboratories using different preparation conditions and sample's evaluation.