

	TABELLA TECNICA MESCOLA	Data/Date: 20/02/2017
	TECNICAL DATA SHEET	Pag./Page: 1

Polimero base Basic polymer	VQM Silicone Blu	Codifica Blu Internal coding	70	CODICE / code
Classe di durezza / class of hardness		70 SH		

Parametri originali Original properties	Valori medi Tested values	Metodo
Tipo di gomma	VQM	
Classe di durezza / Class of hardness	70 +/- 5 SH	
Colore / Colour	BLU	
Peso specifico / Specific gravity (g/cm³)	1,24	ASTM D1817
Allungamento / Elongation (%)	420	DIN 53504 S2
Carico di rottura / Tensile strength (N/mm²)	11	DIN 53504 S2
Lacerazione / Tear resistance (N/mm)	22	ASTM D624B
Temperatura/ temperature	-65 / +225	

Invecchiamento / ageing								
Ambiente/ Heat fluid	Metodo prova / Test method	Tempo/ Time h	Temp. °C	Durezza/ Hardness punti / points	Carico rottura/ Tensile %	Allungamento/ Elongation %	Volum e/ Volum e %	Peso/ Weight kg

I dati sopra indicati si basano su test di laboratorio e di pratico impiego; non garantiamo che gli stessi risultati vengano ottenuti da altri laboratori usando differenti condizioni di preparazione e valutazione dei campioni, inoltre specifichiamo che sono riportati in completa buona fede.

The data above are based on laboratory tests and practical application; we do not guarantee that the same results are obtained by other laboratories using different preparation conditions and sample's evaluation.